

HOJA TECNICA

- NOMBRE DEL PRODUCTO: POLIETER POLIOL 3000
(POLIETER POLIOL 5631 GP3001, PESO MOLECULAR 3000)
- EMPAQUE: EN TAMBOR DE 210KG SIN PALLET, 20 FCL= 16.8MT, 40 FCL= 25.2MT
EN TAMBOR IBC DE 1000KG SIN PALLET, 20 FCL= 20MT, 40 FCL= 26MT
EN FLEXITANK, 1 FLEXITANK= 22MT
EN ISOTANK, 1 ISOTANK=24MT
- PARTIDA ARANCELARIA: 39072090

ITEM	ESPECIFICACIÓN	ANALISIS RESULTADO
VALOR DE HIDROXILO (MGKOH/G)	54-58	55.02
VISCOSIDAD (MPA·S/25°C)	400-700	521
AGUA %	0.05 MAX	0.021
PH VALOR	5-8	6.84
COLOR (APHA)	50 MAX	20
VALOR DE ACIDEZ (MGKOH/G)	0.05 MAX	0.019

- PROPIEDADES Y USOS: Es adecuado para producir espuma de poliuretano semirrígida y flexible, especialmente para esponjas, asientos, colchones, muebles y muchas otras aplicaciones.

